



Karta informacyjna nr 658

## Caparol-Haftgrund

**Zwiększający przyczepność środek gruntujący pod powłoki dyspersyjne i dyspersyjno-krzemianowe. Do powierzchni wewnętrznych.**

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Specjalny środek gruntujący z dodatkiem białego pigmentu do kryjących powłok gruntujących na powierzchniach wewnętrznych do nakładania pod farby dyspersyjne lub farby dyspersyjno-krzemianowe. Podkład Caparol-Haftgrund zwiększa przyczepność na gładkich i nośnych podłożach, np. na płytach gipsowo-kartonowych, betonie, tynkach gipsowych grupy PIV i PV oraz na gipsowych elementach budowlanych. Stosowany na gładkich i słabo chłonących podłożach jako zwiększająca przyczepność powłoka gruntująca pod wszelkiego rodzaju tapety.

#### Właściwości:

- wodorozcieńczalny o słabym, neutralnym zapachu
- łatwy w nakładaniu
- zwiększający przyczepność kolejnych powłok
- wyrównuje chłonność podłoża
- remineralizuje podłoże

#### Spoivo:

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

**Gęstość:** ok. 1,7 g/cm<sup>3</sup>

#### Barwa: biała

Można barwić samodzielnie poprzez dodanie maks. 25% barwników Alpinacolor lub AVA. Caparol-Haftgrund można barwić także w systemie barwienia maszynowego **ColorExpress** na wszystkie kolory o współczynniku jasności <70.

#### Uwaga:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

#### Składowanie:

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

#### Utylizacja:

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

#### Skład produktu:

Dyspersja żywic akrylowych, di-tlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.



#### Opakowania:

5 L, 12,5 L.

## Sposób użycia

### Odpowiednie podłoża i ich przygotowanie.

**Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.**

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

#### Wykonawstwo:

W typowych warunkach środek stosuje się w stanie nierozcieńczonym. Konsystencję roboczą uzyskuje się przez dodanie maks. 3% wody

#### Zużycie:

Na podłożach gładkich ok. 150 - 200 ml/m<sup>2</sup>. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

#### Sposób nakładania:

Pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Stosować wałki o długości włosa 14 – 16 mm.

#### Natrysk airless:

kąt natrysku : 50°  
dysza : 0,023" - 0,026"  
ciśnienie : 15 -180 bar

Przed natryskiwaniem materiał dokładnie wymieszać i przecedzić. Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

#### Tolerancja na inne materiały:

W celu zachowania specyficznych właściwości farbę Caparol-Haftgrund można mieszać wyłącznie z barwnikami Alpinacolor lub AVA. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami.

#### Rozcieńczenie:

Wyłącznie wodą.

#### Minimalna temperatura użycia:

+8° C (otoczenia, podłoża i materiału).

#### Czas schnięcia:

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz.

W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

#### Uwaga:

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

## Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Tel. (22) 544 20 40  
Fax (22) 544 20 41  
techniczny@caparol.com.pl