



Karta informacyjna nr 651

Caparol-Tiefgrund TB

Specjalny, środek gruntujący na bazie rozpuszczalników, przeznaczony do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

Opis produktu

Zastosowanie:

Bezbarwny, specjalny środek gruntujący do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, przeznaczony przede wszystkim do powierzchni gipsowych. Do gruntowania i wzmacniania starych, powierzchniowo zwierzających tynków, powierzchni po zmytych lub mechanicznie usuniętych farbach oraz podłożu zanieczyszczonych resztkami papieru lub kleju. Nie nadaje się do gruntowania systemów ociepleń zawierających styropian. Nie stosować w pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania lub produkcji żywności.

Właściwości:

- wzmacnia podłoże,
- posiada właściwości dyfuzyjne i sorpcyjne
- jest bezbarwny po wyschnięciu

Spoivo:

Żywica akrylowa w benzynie lakowej.

Gęstość: ok. 0,8 g/cm³

Wskazówki bezpieczeństwa:

Produkt łatwopalny.

Zawiera węglowodory alifatyczne i benzynę lakową.

Działa szkodliwie; może powodować – uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wprowadzać do kanalizacji. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Nosić okulary lub ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.



X -szkodliwy

Uwaga:

Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach „szczególnie wrażliwych” stosować Amphisilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu.

Składowanie:

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Utylizacja:

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Skład produktu:

Żywice akrylowe, benzyna lakowa, glikoeter.



Opakowania:

1 L, 5 L, 10

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża i ich przygotowanie.

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Wykonawstwo:

W typowych przypadkach stosować w stanie nierozcieńczonym. Na zmurzałych, porowatych tynkach malować dwukrotnie, drugą warstwę nanosić na mokrą warstwę pierwszą.

Podłoża słabo chłonne gruntować środkiem rozcieńczonym maks. 20% benzyny lakowej. Warstwa gruntująca nie powinna tworzyć szczelnej, błyszczącej powłoki.

Zużycie:

W zależności od zastosowania, właściwości podłoża a także stopnia rozcieńczenia ok. 150 - 300 ml/m². Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Sposób nakładania:

Caparol Tiefgrund TB obficie nakładać i dobrze wcierać w podłoże pędzlem lub szczotką.

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić benzyną lakową.

Tolerancja na inne materiały:

Środka Caparol Tiefgrund TB nie wolno mieszać z innymi materiałami.

Rozcieńczenie:

W razie konieczności wyłącznie benzyną lakową.

Minimalna temperatura użycia:

Można stosować także w temperaturach ujemnych pod warunkiem, że podłoże jest suche i nieoblodzone.

Czas schnięcia:

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Doradztwo Techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Tel. (22) 544 20 40

Fax (22) 544 20 41

techniczny@caparol.com.pl